

Lücking Planziegel T16 HLZ 12-0,70

Technische Daten

deckelndes Mörtelband

Zulassungsnummer/Bauartgenehmigung			17.1-1131
Steinfestigkeitsklasse			12
charakt. Wert der Druckfestigkeit f_k	MN/m ²		3,4
Eigenlast	kN/m ³		8,0
geeignet für Erdbebenzone 2–3			✓
Rohdichteklasse	kg/dm ³		0,70
Wärmeleitfähigkeit λ_R	W/mK		0,16
Diffusionswiderstand μ			5/10

Artikelnummer	Wandstärke	Format	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	ca. Gewicht kg/Stück	Paletteninhalt Stück	Materialbedarf Stück/m ²	Materialbedarf Stück/m ³	Arbeitszeitrichtwerte h/m ²
03638	17,5	9 DF	372	175	249	11,4	75	11	61	0,3 – 0,4
03640	24,0	10 DF	307	240	249	12,9	72	13	54	0,4 – 0,5

Technische Daten

Tauchen


Zulassungsnummer/Bauartgenehmigung			17.1-1128
Steinfestigkeitsklasse			8
charakt. Wert der Druckfestigkeit f_k	MN/m ²		2,1
Eigenlast	kN/m ³		8,0
geeignet für Erdbebenzone 2–3			✓
Rohdichteklasse	kg/dm ³		0,70
Wärmeleitfähigkeit λ_R	W/mK		0,16
Diffusionswiderstand μ			5/10

03638	17,5	9 DF	372	175	249	11,4	75	11	61	0,3 – 0,4
03640	24,0	10 DF	307	240	249	12,9	72	13	54	0,4 – 0,5

Höhenausgleichs- und Ergänzungsziegel einseitig geschliffen, als erste Lage zum Höhenausgleich verarbeiten

02693	17,5	4,5 DFH	372	175	123	5,6	150
02694	24,0	5 DFH	307	240	123	6,4	144

Ziegelpur



U-Wert (s. Wandaufbau)
W/m²K

Schalldämmmaß R_{w,baufest}
dB

tragende
raumabschließende
Wände
(REI)

tragende nicht
raumabschließende
Wände
(R)

tragender Pfeiler
(R)

Brandwand
(REI-M)

45,1

48,6



T16

Ausschreibungstext
deckelndes Mörtelband




T16

Ausschreibungstext
Tauchen

45,1

48,6

Die Klammer-Werte gelten für Wände bzw. Pfeiler mit mind. 15 mm Putz beidseitig.



Wandaufbau:

2,0 cm mineralischer Leichtputz (außen)
..... Planziegelmauerwerk
1,5 cm Innenputz