

Stein- und Mauerwerkskennwerte zur Bemessung nach DIN EN 1996 (EC6)
Lücking - Stand 08/2026

LÜCKING
ZIEGEL | BETON

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
		SFK	RDK	Mö	f _k	ϕ _∞	λ _c	f _{st}	f _{vk0}	f _{bt,cal}	E	E ₀	γ _w	k _{vp}	max f _{vk}	SA	verfügbare Wanddicken									
Zulassung Nr.	Ziegelprodukt	Steindruckfestigkeitsklasse	Rohdichte- klasse	Mörtelgruppe	chark. Druckfestigkeit	Endkriechzahl	Grenz- schlankheit	mittlere Mindest- druckfestigkeit	Haftscherfestigkeit ohne Auflast	Rechenwert Steinzugfestigkeit	E-Modul	E-Modul Knicken	Rechenwert der MW-Wichte	Abminderungsfaktor Schubnachweise	Maximalwert chark. Schubfestigkeit	Steinart	115	175	200	240	300	365	425	490	500	
abz	Planziegel	-	-	-	N/mm²	-	-	N/mm²	N/mm²	N/mm²	N/mm²	N/mm²	kN/m³	-	N/mm²	-	mm									
17.1-1086	MZ65	8	0,55	DM	2,2	0,5	20	10,0	0,22	2,000	2420	1540	6,5	1,00	-	HLZ					x	x	x	x		
17.1-1084	MZ70	8	0,55	DM	2,2	0,5	20	10,0	0,22	2,000	2420	1540	6,5	1,00	-	HLZ				x	x	x	x	x		
17.21-1239	MZ75G	12	0,70	DM	3,9	0,5	20	15,0	0,22	3,000	4290	2730	8,0	1,00	-	HLZ						x	x			
17.21-1227	TV8+	10	0,70	DM	5,1	0,5	20	12,5	0,22	2,500	5610	3570	8,0	1,00	-	HLZ						x	x			
17.1-1164	MZ90G	12	0,70	DM	4,5	0,5	20	15,0	0,22	3,000	4950	3150	8,0	1,00	-	HLZ						x	x			
17.1-1149	W75	6	0,60	DM	2,9	0,5	20	7,5	0,22	1,500	3190	2030	7,0	0,50	-	HLZ						x	x		x	
17.1-1149	W8	8	0,60	DM	3,6	0,5	20	10,0	0,22	0,260	3960	2520	7,0	1,00	-	HLZ						x	x		x	
17.1-1149	W9	8	0,60	DM	3,6	0,5	20	10,0	0,22	0,260	3960	2520	7,0	1,00	-	HLZ					x					
17.1-1149	W9	8	0,65	DM	3,6	0,5	20	10,0	0,22	0,260	3960	2520	7,5	1,00	-	HLZ						x	x			
17.1-1149	W10	8	0,60	DM	3,6	0,5	20	10,0	0,22	0,260	3960	2520	7,0	1,00	-	HLZ					x					
17.1-1149	W10	8	0,65	DM	3,6	0,5	20	10,0	0,22	0,260	3960	2520	7,5	1,00	-	HLZ						x				
17.1-1129	W12	8	0,65	DM	2,6	0,5	20	10,0	0,22	0,260	2860	1820	7,5	1,00	-	HLZ				x						
17.1-1130	W12	8	0,65	DM	2,1	0,5	20	10,0	0,22	0,260	2310	1470	7,5	1,00	-	HLZ				x						
17.1-1131	T14	12	0,70	DM	3,4	0,5	20	15,0	0,22	0,390	3740	2380	8,0	1,00	-	HLZ		x		x	x	x				
17.1-1128	T14	12	0,70	DM	2,1	0,5	20	15,0	0,22	0,390	2310	1470	8,0	1,00	-	HLZ		x		x	x	x				
17.1-1131	T16	12	0,70	DM	3,4	0,5	20	15,0	0,22	0,390	3740	2380	8,0	1,00	-	HLZ		x		x						
17.1-1128	T16	12	0,70	DM	2,1	0,5	20	15,0	0,22	0,390	2310	1470	8,0	1,00	-	HLZ		x		x						

Stein- und Mauerwerkskennwerte zur Bemessung nach DIN EN 1996 (EC6)

LÜCKING
 ZIEGEL | BETON

Lücking - Stand 08/2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		SFK	RDK	Mö	f_k	ϕ_∞	λ_c	f_{st}	f_{vk0}	$f_{bt,cal}$	E	E_0	γ_w	k_{vp}	max f_{vk}	SA	verfügbare Wanddicken
Zulassung Nr.	Ziegelprodukt	Steindruckfestig- festigkeitsklasse	Rohdichte- klasse	Mörtelgruppe	chark. Druck- festigkeit	Endkriechzahl	Grenz- schlankheit	mittlere Mindest- druckfestigkeit	Haftscher- festigkeit ohne Auflast	Rechenwert Steinzug- festigkeit	E-Modul	E-Modul Knicken	Rechenwert der MW-Wichte	Abminderungs- faktor Schub- nachweise	Maximalwert chark. Schubfestigkeit	Steinart	115 175 200 240 300 365 425 490 500
abz	Planziegel	-	-	-	N/mm ²	-	-	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	kN/m ³	-	N/mm ²	-	mm
17.1-887	T18	12	0,80	DM	4,7	0,5	20	15,0	0,22	0,390	5170	3290	9,0	1,00	-	HLZ	x
17.1-652	T18	12	0,80	DM	3,7	0,5	20	15,0	0,22	0,390	4070	2590	9,0	1,00	-	HLZ	x
17.1-843	Wandplatte	16	0,80	DM	5,5	0,5	20	16,7	0,22	0,434	6050	3850	9,0	1,00	-	HLZ	x
17.1-843	Wandplatte	16	0,90	DM	5,5	0,5	20	16,7	0,22	0,434	6050	3850	10,0	1,00	-	HLZ	x
17.1-779	Pfz	12	0,80	DM	5,8	0,5	20	15,0	0,22	0,390	6380	4060	21,0	1,00	-	HLZ	x
17.1-843	Planlärm- schutzziegel	20	1,20	DM	6,3	0,5	20	20,9	0,22	0,543	6930	4410	13,0	1,00	-	HLZ	x
17.1-843	S27	20	1,20	DM	6,3	0,5	20	20,9	0,22	0,543	6930	4410	13,0	1,00	-	HLZ	x
17.1-843	Planschall- schutzziegel	20	1,40	DM	6,3	0,5	20	20,9	0,22	0,543	6930	4410	15,0	1,00	-	HLZ	x